

MATERIALBESCHREIBUNG

„Marmorino Antico“ ist eine leicht grobe (300 Mikron) Glättspachtelmasse für hochwertige Wandgestaltungen in Seidenglanz.


ANWENDUNGSBEREICH

Für prestigevolle Wandveredelungen im Innenbereich.

PRODUKTMERKMALE

„Marmorino Antico“ ist ein prestigeträchtiges Produkt, das aus sehr feinem mikrofiltriertem Kalkfett hergestellt wird. Die Besonderheit, die es von dem Produkt „Marmorino Antico“ unterscheidet, ist die Möglichkeit, in dickeren Schichten aufgetragen zu werden. Der Anwendungszyklus wird dadurch schneller, da die Arbeit in kürzerer Zeit mit außergewöhnlichen Ergebnissen abgeschlossen werden kann. Das Produkt kann mit den Farbtönen des Stucco Veneziano Shop System personalisiert werden. Die sorgfältig ausgewählten natürlichen Rohstoffe verleihen „Marmorino Antico“, einmal aufgetragen, einen sehr hohen ökologischen Wert, erleichtern die Verteilung von Feuchtigkeit und vermeiden die Bildung von Schimmel und Bakterien, ohne dass chemische Zusätze erforderlich sind. Nicht brennbares und geruchsarmes Produkt.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Marmorino Antico
INHALTSSTOFFE	Kalkfett „Dolomitisch“ (Mindestablagerung 12 Monate), Marmormehl und Zusätze mit einem Wert von weniger als 4%
AUSSEHEN	Fertige Spachtelmasse
FARBE	Naturweiß, Gold
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig (mögliche Verdünnung in Wasser 0÷5%)
ERGIEBIGKEIT	ca. 500 g/m ²
PH -WERT	13
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	W ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkategorien „L“ Limit-Wert UE 2010 30 g/l
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 24-48 Stunden nach der Anwendung.
GEWICHT	1,65 kg/l



VERARBEITUNG

- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, Grundierung Arena oder Nivelliermasse 500 vorzubereiten.
- Anwendung mit Edelstahl Glättkelle.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie gegebenenfalls inkonsistente Teile, entfernen Sie Spuren von Ölen und Fetten und Unebenheiten im Boden ausfüllen.
- Das Produkt muss in 2 oder mehr Schichten aufgetragen werden. Nach dem Auftragen wird der Grad der Satinierung/des Glanzes durch einen weiteren Durchgang mit einer Kelle und/oder speziellen Werkzeugen bestimmt. Es ist ratsam, eine erste Schicht aufzutragen und diese mindestens 4 Stunden trocknen zu lassen, um eine korrekte Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend dem aufgetragenen Dicken, aber die tatsächliche Härte des Produkts wird durch Karbonatisierung in Kontakt mit Luft gewonnen. Dieser Prozess kann viele Monate.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020