



MATERIALBESCHREIBUNG

„Etruskisch Dilavato“ ist ein Produkt, das aus ausgewähltem Kalkpulver, Marmor und Additiven besteht, um die Anwendung zu erleichtern.


ANWENDUNGSBEREICH

Dekoration geeignet für jede Art von Innen- oder Außenflächen.

PRODUKTMERKMALE

„Etruskisch Dilavato“ ist ein prestigeträchtiges Produkt, das aus Kalk, Marmor und Zusatzstoffen besteht. Es wird auf jeder Art von Untergrund nach entsprechender Vorbereitung des Untergrunds verwendet. Die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe verleihen „Etruskisch Dilavato“ ein sehr hohes Maß an Atmungsaktivität und eine starke Resistenz gegen Schimmel, Bakterien und Alkali. Das Produkt kann mit dem Farbsystem Stucco Veneziano Shop eingefärbt werden.

| | TECHNISCHE DATEN |
|-----------------|---|
| PRODUKTNAME | Etruskisch Dilavato |
| INHALTSSTOFFE | „Dolomitischer“ Kalk (Reifezeit mindestens 12 Monate), Marmorstaub, Kies und Sand |
| AUSSEHEN | Pulver |
| FARBE | Naturweiß, Beige, Gelb, Rot |
| VOC KLASSE | 5 g/l Wandfarben & Unterkategorien „L“ Limit-Wert UE 2010 30 g/l |
| LAGERUNG | Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C° |
| VERDÜNNUNG | Im Wasser 30% |
| PH-WERT | 13 |
| WIDERSTANDSWERT | SD ~ 0,04 m (DIN 52 615) |
| WASSERAUFNAHME | W ~ 0,3 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001) |
| ERGIEBIGKEIT | ca. 3 - 4 m ² /Kg |
| ABTROCKNUNG | Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 12 Stunden nach der Anwendung. |



VERARBEITUNG

- Wir empfehlen die Vorbereitung des Untergrundes mit spezifischer Grundierung, Grundierung Groß oder Nivelliermasse.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie alle uneinheitlichen Teile, entfernen Sie Öl- und Fettspuren und füllen Sie alle Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.
- Mischen Sie das „Etruskisch Dilavato“ gleichmäßig mit sauberem Wasser (30% Wasser).
- Es ist wichtig, dass das Material die richtige Konsistenz und Verdünnung entsprechend der Temperatur und Absorption des Substrats hat.
- Tragen Sie das Produkt mit einer Edelstahlkelle auf, wobei eine Dicke von etwa 3 mm erreicht wird.
- Um die Oberfläche so glatt wie möglich zu machen, ist ein mehrmaliges Überstreichen erforderlich.
- Warten Sie zwei Stunden, bis das Produkt trocken ist, und benetzen Sie dann die Oberfläche mit einer Bürste, um sie abzuwaschen.
- Fahren Sie mit einem leichten Abrieb an der Wand unter Verwendung einer besonderen Kelle (Frame) fort, bürsten Sie mit weichen Kunststoffborsten. Diese Schritte heben die Korngröße des Materials hervor.
- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung je nach den aufgetragenen Dicken, aber die wirkliche Härte des Produkts wird durch Karbonatisierung erreicht, die in Kontakt mit Luft stattfindet. Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

07.07.2020