



MATERIALBESCHREIBUNG

Synthetische Spachtelmasse mit ausgewählten Carrara-Marmorpulvern, die gleichermaßen auf horizontalen und vertikalen Flächen verwendet werden kann.

ANWENDUNGSBEREICH

Carrara-Synth-Zyklus für Innen- oder Außenbereich _ Zwischenschicht.

PRODUKTMERKMALE

CARRARA SYNTH 300 ist ein sehr gut verarbeitbares Produkt, das auf horizontalen und vertikalen Flächen tropffrei aufgetragen werden kann.

Die Farbe des Produkts kann mit 16 speziell entwickelten Tonern oder alternativ mit einem wasserbasierten Tönungssystem im gewünschten Farbton angepasst werden.


Es ist gebrauchsfertig, kann aber mit „Katalysator 19“ katalysiert werden, um eine bessere Wasserfestigkeit und eine noch höhere Beständigkeit zu erreichen.

Aus der Verwendung von CARRARA SYNTH 300 entstehen recht einheitliche Texturen.

CARRARA SYNTH ZYKLUS eignet sich für alle Arten von Oberflächen und kann auf Böden, Wänden, Arbeitsplatten und sogar in Nassbereichen wie Bädern oder Küchen verwendet werden.

Das Produkt sollte mit einem Zweikomponentenlack geschützt werden, um das Vorhandensein von Bakterien auf den Oberflächen, auf denen es angebracht wird, zu reduzieren.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Carrara Synth 300
INHALTSSTOFFE	Harze, Zusatzstoffe, Marmormehl
AUSSEHEN	Dichte Flüssigkeit
FARBE	Naturmilchweiß Mit 16 speziellen Farbtönen oder Wasserbasisfarbstoffen einfärbbar
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig
ERGIEBIGKEIT	0,5-0,6 kg / m ²
VOC KLASSE	VOC 20 g/l, Wandfarben&Unterkategorien, „L“ Limit-Wert UE2010 30 g/l
LAGERUNG	Trocken mit einer Temperatur zwischen 5° – 30°C lagern
PH	7-7.5
GEWICHT	1,66 kg/l



	TECHNISCHE DATEN
VERPACKUNG	15 – 7,5 kg. Eimer
HINWEIS	Anwendungstemperatur zwischen 10° – 30°C.
KATALYSE	zu 4% mit „CTW 19“ für noch bessere Wasserdichtigkeit und Festigkeit

VERARBEITUNG

Anwendung mit Inox- oder Sicodur-Kunststoff-Glättekelle.
Anwendungstemperatur 10° – 30°C.

CARRARA SYNTH-ZYKLUS FÜR BODEN

- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie eventuell lose Teile, beseitigen Sie Öl- und Fettspuren und gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Untergrunds aus.
- 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 600 in der gewünschten Farbe als Grundierung auf ein 170 gr. Glasfasergewebe auftragen. Wir empfehlen, das Produkt zu 4% mit „Katalysator 19“ zu katalysieren, auch um eine bessere Trocknung der Grundierung zu gewährleisten. Beide Grundierungsschichten können auch im Abstand von 4 Stunden aufgetragen werden, wenn die Temperaturen stimmen und wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist. Das Produkt haftet nach der Reinigung auf praktisch jedem Untergrund (Fliesen, Estrich usw.). Wenn Sie es bevorzugen, können Sie den Untergrund mit „Grundierung Fußboden“ vorbereiten.
- Wahlweise 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 300 als Zwischenprodukt auftragen, je nach Arbeitsanforderungen, immer in der gewünschten Farbe, evtl. Härtung zu 4% mit „Katalysator 19“.
- Mit zwei Schichten CARRARA SYNTH 300, die immer am selben Tag aufgetragen werden können, erreichen Sie eine ziemlich gleichmäßige Textur für einen monochromen Endeffekt.
- Optional können 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 100 in der gewünschten Farbe aufgetragen werden, evtl. mit Katalysator, um die charakteristischen Nuancen von Kalkspachtel und eine viel glattere Oberfläche zu erzielen. Diese 1 oder 2 Schichten können im Abstand von 2 Stunden aufgetragen werden, auch in verschiedenen Farben, um die zu schaffenden Strukturen zu betonen. Wasser kann leicht aufgesprüht werden, um die Anwendung zu erleichtern.
- Nach 12 Stunden können die Produkte, falls gewünscht oder erforderlich, geschliffen werden.
- Mindestens 24 Stunden nach Beendigung des Zyklus und wenn das Produkt vollständig getrocknet ist, tragen Sie 2 Schichten Zweikomponentenlackierung „Finish Lack“ oder „Hard Varnish“ (matt oder satin).
- Der Boden ist nach 24 Stunden begehbar und erreicht seine maximale Leistungsfähigkeit 10 Tage nach dem Auftragen.



CARRAR SYNTH-ZYKLUS FÜR WAND

- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie eventuell lose Teile, beseitigen Sie Öl- und Fettsuren und gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Untergrunds aus.
- Wahlweise oder wenn erforderlich 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 600 auf ein 70-80 gr. Glasfasergewebe auftragen. Wenn die Fläche glatt genug ist, können Sie direkt mit CARRARA SYNTH 300 anfangen.
- Wahlweise können Sie 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 100 und mit Lackierung beenden wie im CARRARA SYNTH-ZYKLUS FÜR BODEN. Auch im CARRARA SYNTH-ZYKLUS für Wand ist es immer möglich, jede Schicht zu katalysieren.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

18.02.2022



MATERIALBESCHREIBUNG

Synthetische Spachtelmasse mit ausgewählten Carrara-Marmorpulvern, die gleichermaßen auf horizontalen und vertikalen Flächen verwendet werden kann.

ANWENDUNGSBEREICH

Carrara-Synth-Zyklus für Innen- oder Außenbereich _ Basis.

PRODUKTMERKMALE

CARRARA SYNTH 600 ist ein sehr gut verarbeitbares Produkt, das auf horizontalen und vertikalen Flächen tropffrei aufgetragen werden kann.

Die Farbe des Produkts kann mit 16 speziell entwickelten Tonern oder alternativ mit einem wasserbasierten Tönungssystem im gewünschten Farbton angepasst werden.


Es ist gebrauchsfertig, kann aber mit „Katalysator 19“ katalysiert werden, um eine bessere Wasserfestigkeit und eine noch höhere Beständigkeit zu erreichen.

CARRARA SYNTH 600 ist eine widerstandsfähige und füllende Dickschichtgrundierung. Sein natürliches Granulat (600 Mikrometer) hält die nachfolgenden Anwendungen des CARRARA SYNTH CYCLE kompakt.

CARRARA SYNTH ZYKLUS eignet sich für alle Arten von Oberflächen und kann auf Böden, Wänden, Arbeitsplatten und sogar in Nassbereichen wie Bädern oder Küchen verwendet werden.

Das Produkt sollte mit einem Zweikomponentenlack geschützt werden, um das Vorhandensein von Bakterien auf den Oberflächen, auf denen es angebracht wird, zu reduzieren.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Carrara Synth 600
INHALTSSTOFFE	Harze, Zusatzstoffe, Marmormehl
AUSSEHEN	Dichte Flüssigkeit
FARBE	Naturmilchweiß Mit 16 speziellen Farbtönen oder Wasserbasisfarbstoffen einfärbbar
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig
ERGIEBIGKEIT	1.0 kg / m ²
VOC KLASSE	VOC 20 g/l, Wandfarben&Unterkategorien, „L“ Limit-Wert UE2010 30 g/l
LAGERUNG	Trocken mit einer Temperatur zwischen 5° – 30°C lagern
PH	7-7.5
GEWICHT	1,67 kg/l



	TECHNISCHE DATEN
VERPACKUNG	15 – 7,5 kg. Eimer
HINWEIS	Anwendungstemperatur zwischen 10° – 30°C.
KATALYSE	zu 4% mit „CTW 19“ für noch bessere Wasserdichtigkeit und Festigkeit

VERARBEITUNG

Anwendung mit Inox- oder Sicodur-Kunststoff-Glättekelle.
Anwendungstemperatur 10° – 30°C.

CARRARA SYNTH-ZYKLUS FÜR BODEN

- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie eventuell lose Teile, beseitigen Sie Öl- und Fettsuren und gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Untergrunds aus.
- 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 600 in der gewünschten Farbe als Grundierung auf ein 170 gr. Glasfasergewebe auftragen. Wir empfehlen, das Produkt zu 4% mit „Katalysator 19“ zu katalysieren, auch um eine bessere Trocknung der Grundierung zu gewährleisten. Beide Grundierungsschichten können auch im Abstand von 4 Stunden aufgetragen werden, wenn die Temperaturen stimmen und wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist. Das Produkt haftet nach der Reinigung auf praktisch jedem Untergrund (Fliesen, Estrich usw.). Wenn Sie es bevorzugen, können Sie den Untergrund mit „Grundierung Fußboden“ vorbereiten.
- Wahlweise 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 300 als Zwischenprodukt auftragen, je nach Arbeitsanforderungen, immer in der gewünschten Farbe, evtl. Härtung zu 4% mit „Katalysator 19“. Mit zwei Schichten CARRARA SYNTH 300, die immer am selben Tag aufgetragen werden können, erreichen Sie eine ziemlich gleichmäßige Textur für einen monochromen Endeffekt.
- Optional können 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 100 in der gewünschten Farbe aufgetragen werden, evtl. mit Katalysator, um die charakteristischen Nuancen von Kalkspachtel und eine viel glattere Oberfläche zu erzielen. Diese 1 oder 2 Schichten können im Abstand von 2 Stunden aufgetragen werden, auch in verschiedenen Farben, um die zu schaffenden Strukturen zu betonen. Wasser kann leicht aufgesprüht werden, um die Anwendung zu erleichtern.
- Nach 12 Stunden können die Produkte, falls gewünscht oder erforderlich, geschliffen werden.
- Mindestens 24 Stunden nach Beendigung des Zyklus und wenn das Produkt vollständig getrocknet ist, tragen Sie 2 Schichten Zweikomponentenlackierung „Finish Lack“ oder „Hard Varnish“ (matt oder satin).
- Der Boden ist nach 24 Stunden begehbar und erreicht seine maximale Leistungsfähigkeit 10 Tage nach dem Auftragen.



CARRARA SYNTH-ZYKLUS FÜR WAND

- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie eventuell lose Teile, beseitigen Sie Öl- und Fettsuren und gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Untergrunds aus.
- Wahlweise oder wenn erforderlich 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 600 auf ein 70-80 gr. Glasfasergewebe auftragen. Wenn die Fläche glatt genug ist, können Sie direkt mit CARRARA SYNTH 300 anfangen.
- Wahlweise können Sie 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 100 und mit Lackierung beenden wie im CARRARA SYNTH-ZYKLUS FÜR BODEN. Auch im CARRARA SYNTH-ZYKLUS für Wand ist es immer möglich, jede Schicht zu katalysieren.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

18.02.2022



MATERIALBESCHREIBUNG

Synthetische Spachtelmasse mit ausgewählten Carrara-Marmorpulvern, die gleichermaßen auf horizontalen und vertikalen Flächen verwendet werden kann.

ANWENDUNGSBEREICH

Carrara-Synth-Zyklus für Innen- oder Außenbereich _ Veredelungsschicht.

PRODUKTMERKMALE

CARRARA SYNTH 100 ist ein sehr gut verarbeitbares Produkt, das auf horizontalen und vertikalen Flächen tropffrei aufgetragen werden kann.

Die Farbe des Produkts kann mit 16 speziell entwickelten Tonern oder alternativ mit einem wasserbasierten Tönungssystem im gewünschten Farbton angepasst werden.


Es ist gebrauchsfertig, kann aber mit „Katalysator 19“ katalysiert werden, um eine bessere Wasserfestigkeit und eine noch höhere Beständigkeit zu erreichen.

Aus der Verwendung von CARRARA SYNTH 100 entstehen Texturen, die an Marmoräderungen erinnern.

CARRARA SYNTH ZYKLUS eignet sich für alle Arten von Oberflächen und kann auf Böden, Wänden, Arbeitsplatten und sogar in Nassbereichen wie Bädern oder Küchen verwendet werden.

Das Produkt sollte mit einem Zweikomponentenlack geschützt werden, um das Vorhandensein von Bakterien auf den Oberflächen, auf denen es angebracht wird, zu reduzieren.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	Carrara Synth 100
INHALTSSTOFFE	Harze, Zusatzstoffe, Marmormehl
AUSSEHEN	Dichte Flüssigkeit
FARBE	Naturmilchweiß Mit 16 speziellen Farbtönen oder Wasserbasisfarbstoffen einfärbbar
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig
ERGIEBIGKEIT	0,2 kg / m ²
VOC KLASSE	VOC 20 g/l, Wandfarben&Unterkategorien, „L“ Limit-Wert UE2010 30 g/l
LAGERUNG	Trocken mit einer Temperatur zwischen 5° – 30°C lagern
PH	7-7.5
GEWICHT	1,57 kg/l



	TECHNISCHE DATEN
VERPACKUNG	15 – 7,5 kg. Eimer
HINWEIS	Anwendungstemperatur zwischen 10° – 30°C.
KATALYSE	zu 4% mit „CTW 19“ für noch bessere Wasserdichtigkeit und Festigkeit

VERARBEITUNG

Anwendung mit Inox- oder Sicodur-Kunststoff-Glättekelle.
Anwendungstemperatur 10° – 30°C.

CARRARA SYNTH-ZYKLUS FÜR BODEN

- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie eventuell lose Teile, beseitigen Sie Öl- und Fettspuren und gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Untergrunds aus.
- 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 600 in der gewünschten Farbe als Grundierung auf ein 170 gr. Glasfasergewebe auftragen. Wir empfehlen, das Produkt zu 4% mit „Katalysator 19“ zu katalysieren, auch um eine bessere Trocknung der Grundierung zu gewährleisten. Beide Grundierungsschichten können auch im Abstand von 4 Stunden aufgetragen werden, wenn die Temperaturen stimmen und wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist. Das Produkt haftet nach der Reinigung auf praktisch jedem Untergrund (Fliesen, Estrich usw.). Wenn Sie es bevorzugen, können Sie den Untergrund mit „Grundierung Fußboden“ vorbereiten.
- Wahlweise 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 300 als Zwischenprodukt auftragen, je nach Arbeitsanforderungen, immer in der gewünschten Farbe, evtl. Härtung zu 4% mit „Katalysator 19“.
- Mit zwei Schichten CARRARA SYNTH 300, die immer am selben Tag aufgetragen werden können, erreichen Sie eine ziemlich gleichmäßige Textur für einen monochromen Endeffekt.
- Optional können 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 100 in der gewünschten Farbe aufgetragen werden, evtl. mit Katalysator, um die charakteristischen Nuancen von Kalkspachtel und eine viel glattere Oberfläche zu erzielen. Diese 1 oder 2 Schichten können im Abstand von 2 Stunden aufgetragen werden, auch in verschiedenen Farben, um die zu schaffenden Strukturen zu betonen. Wasser kann leicht aufgesprüht werden, um die Anwendung zu erleichtern.
- Nach 12 Stunden können die Produkte, falls gewünscht oder erforderlich, geschliffen werden.
- Mindestens 24 Stunden nach Beendung des Zyklus und wenn das Produkt vollständig getrocknet ist, tragen Sie 2 Schichten Zweikomponentenlackierung „Finish Lack“ oder „Hard Varnish“ (matt oder satin).
- Der Boden ist nach 24 Stunden begehbar und erreicht seine maximale Leistungsfähigkeit 10 Tage nach dem Auftragen.



CARRAR SYNTH-ZYKLUS FÜR WAND

- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie eventuell lose Teile, beseitigen Sie Öl- und Fettsuren und gleichen Sie eventuelle Unebenheiten des Untergrunds aus.
- Wahlweise oder wenn erforderlich 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 600 auf ein 70-80 gr. Glasfasergewebe auftragen. Wenn die Fläche glatt genug ist, können Sie direkt mit CARRARA SYNTH 300 anfangen.
- Wahlweise können Sie 1 oder 2 Schichten CARRARA SYNTH 100 und mit Lackierung beenden wie im CARRARA SYNTH-ZYKLUS FÜR BODEN. Auch im CARRARA SYNTH-ZYKLUS für Wand ist es immer möglich, jede Schicht zu katalysieren.

SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

STAND

18.02.2022