



### TECHNISCHES MERKBLATT 020 MARMORINO PULVER RIALTO

#### MATERIALBESCHREIBUNG

Pulverförmiges Produkt aus ausgewählten weißen Marmormehlen und hydraulischen Bindemitteln für eine prestigeträchtige Satinierung mit Marmorino Veneziano-Effekt.

#### ANWENDUNGSBEREICH

Repräsentative Dekorationen mittlerer Dicke mit Satineffekt für den Innen- und Außenbereich.

#### PRODUKTMERKMALE

„Marmorino Pulver Rialto“ (700 Mikron) ist ein dickflüssiges Finish für Innen- und Außenbereiche, das es ermöglicht, mit verschiedenen Anwendungen den traditionellen Marmorino Veneziano-Effekt zu erzielen. Das Produkt kann mit dem Farbsystem Stucco Veneziano Shop eingefärbt werden. Seine genaue Formulierung macht das Produkt weich und leicht anzuwenden.

Die natürlichen Rohstoffe, sorgfältig ausgewählt, verleihen dem verwendeten „Marmorino Pulver Rialto“ (700 Mikron) einen sehr hohen ökologischen Wert, indem sie die Verteilung der Feuchtigkeit erleichtern und die Bildung von Schimmel und Bakterien vermeiden, ohne dass chemische Zusätze erforderlich sind. Nicht brennbares und geruchsarmes Produkt.

	TECHNISCHE DATEN
PRODUKTNAME	MarmorinoPulver Rialto
INHALTSSTOFFE	„Dolomitischer“ Kalk (mindestens 12 Monate Reifung), Marmormehl und Zusatzstoffe mit einem Wert von weniger als 4%
AUSSEHEN	Pulver
FARBE	Naturweiß
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig (mögliche Verdünnung in Wasser 0÷5%)
ERGIEBIGKEIT	ca. 1,2-1,6 m <sup>2</sup> /kg
PH -WERT	13
WIDERSTANDSWERT	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
WASSERAUFNAHME	W ~ 0,3 Kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)
VOC KLASSE	0 g/l Wandfarben & Unterkategorien „L“ Limit-Wert UE 2010 30 g/l
LAGERUNG	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temperatur von 5°- 35° C°
ABTROCKNUNG	Schützen Sie die Oberflächen innerhalb von 24-48 Stunden nach der Anwendung



### TECHNISCHES MERKBLATT 020 MARMORINO PULVER RIALTO

#### VERARBEITUNG

- Wir empfehlen, den Untergrund mit einer spezifischen Grundierung, Grundierung Lattex oder Grundierung Groß vorzubereiten.
- Anwendung mit Edelstahl Glättkelle.
- Prüfen Sie, ob der Untergrund sauber und trocken ist, entfernen Sie gegebenenfalls inkonsistente Teile, entfernen Sie Spuren von Ölen und Fetten und Unebenheiten im Boden ausfüllen.
- Das Produkt muss in 2 oder mehr Schichten aufgetragen werden. Nach dem Auftragen wird der Grad der Glättung durch weitere Schritte mit einer Glättkelle festgelegt. Es empfiehlt sich, eine erste Schicht aufzutragen und mindestens 4 Stunden trocknen zu lassen, um eine korrekte Haftung auf dem Substrat gewährleisten.

Es ist wichtig, dass das Material die richtige Konsistenz und Verdünnung entsprechend der Temperatur und Absorption des Substrats hat.

Im Außenbereich ist das Produkt nur dann garantiert, wenn es auf einer speziellen "Kalkschicht Outdoor" Untergrund aufgetragen wird.

- Alle Produkte auf Kalkbasis haben eine normale Trocknung entsprechend dem aufgetragenen Dicken, aber die tatsächliche Härte des Produkts wird durch Karbonatisierung in Kontakt mit Luft gewonnen. Dieser Prozess kann viele Monate dauern.

#### SONSTIGES

Dieses technische Datenblatt wurde von den Technikern von Stucco Veneziano Shop erstellt, und die zur Verfügung gestellten Daten stellen die im internen Labor getesteten technischen und wissenschaftlichen Indikationen dar. Jegliche Verantwortung bezüglich der erzielten Ergebnisse liegt allein bei der Methode und den Bedingungen, die für die Anwendung des Produkts angenommen wurden. Diese Angaben stellen eine gültige Unterstützung für die Überprüfung der Eignung des Produkts für den spezifischen Fall dar.

#### STAND

07.07.2020